06864 TUBO TERMOISOLANTE PELLICOLATO "ISOPOLAR" SPESSORE 15 MM

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0686402	Ø12 mm		MT	140	140	2,1693
0686404	Ø14 mm		MT	120	120	2,3676
0686406	Ø15/16 mm		MT	110	110	2,4740
0686408	Ø18 mm		MT	100	100	2,5670
0686410	Ø22 mm		MT	82	82	2,6114
0686412	Ø27 mm		MT	68	68	3,2206
0686414	Ø28 mm		MT	68	68	3,4480
0686416	Ø32 mm		MT	68	68	3,6997
0686418	Ø34 mm		MT	60	60	3,7514
0686420	Ø35 mm		MT	60	60	3,9508
0686424	Ø42 mm		MT	50	50	4,4074
0686426	Ø48 mm		MT	40	40	4,9406
0686430	Ø54 mm		MT	30	30	6,2217
0686432	Ø60 mm		MT	24	24	6,6783
0686434	Ø63 mm		MT	24	24	7,5653
0686436	Ø65 mm		MT	24	24	7,6760
0686438	Ø70 mm		MT	24	24	8,0463
0686440	Ø76 mm		MT	18	18	8,3071
0686442	Ø88 mm		MT	18	18	10,4065

Vendibile esclusivamente a confezione.
Prezzo riferito al singolo metro.
Spessori Conformi alla legge 10/91.
Autoestinguente classe BL-S1, d0. Speciale rivestimento esterno antigrafio. Risparmio energetico. Ecologico, non sprigiona fumi tossici e opachi. SENZA CFC.

Codice	Misura	Ø Interno		Tubo a Isolare		
		min. mm	Max. mm	RAME poll.	FERRO poll.	
0686402	12	13	14	1/2"	-	b
0686404	14	15	16	9/16"	1/4"	b
0686406	15/16	17	18	5/8"	-	b
0686408	18	19	20	3/4"	3/8"	b
0686410	22	23,5	25	7/8"	1/2"	b
0686412	27	28,5	30	1"1/8	3/4"	b
0686414	28	29,5	31	-	-	b
0686416	32	33	36	-	-	b
0686418	34	35,5	37	1"3/8	1"	b
0686420	35	36,5	38	-	-	b
0686424	42	45	47	1"5/8	1"1/4	c
0686426	48	51	53	1"3/4	1"1/2	c
0686430	54	55,5	57,5	2"1/8	-	c
0686432	60	63	65	2"3/8	2"	c
0686434	63	64	68	-	-	c
0686436	65	66	68	-	-	c
0686438	70	72	74	2"3/4	-	c
0686440	76	78	80	3"	2"1/2	c
0686442	88	92	95	3"1/2	3"	c

Caratteristiche tecniche. Technical specifications.

Temperatura d'impiego Operating temperature	- 45 °C + 100 °C
Peso specifico Specific weight	30 ÷ 35 Kg/m³ Tolleranza ± 10%
Coefficiente di conducibilità termica EN 12667:2001 Thermal conductivity coefficient EN 12667:2001	a + 40°C = 0,035 W / (m•K)
Permeabilità al vapore EN 13469:2004 Steam permeability EN 13469:2004	ottima excellent μ 15.000
Resistenza all'ozono Ozone resistance	ottima excellent
Resistenza alle muffe e agli insetti Mildew and insect resistance	ottima excellent
Tossicità Toxicity	non sprigiona fumi tossici e opachi certificati n. 003/CF/T 98 del 26/01/98 - n. 002/CF/T 98 del 26/01/98 it does not give off toxic and opaque fumes certificates n. 003/CF/T 98 del 26/01/98 - n. 002/CF/T 98 del 26/01/98
Stabilità dimensionale Dimensional stability	a + 95 °C per 24 ore 0,787% a + 95 °C for 24 hours 0,787%
Resistenza alle deformazioni Strain strength	ottima excellent
Comportamento al fuoco Fire resistance	reazione al fuoco, classe B_L-s1 d0 certificato CE di conformità n. 0497/CPR/4697 reaction to fire class, B_L-s1, d0 EC certificate of conformity n. 0497/CPR/4697
Non contiene CFC (freon) CFC-free	in conformità alla legge n.549 del 28/12/93 in compliance with law n.549 28/12/93